

Ficha técnica

Látex "BIANCA" Exterior - Interior

Presentación 1, 4, 10 y 20 litros



Características

Es una pintura mate, de excelente blancura y alto poder cubritivo, salpicado reducido, buena nivelación y acabado terso. Tiene aditivos antihongos perdurables, bajo olor y no amarillea. Es ecológico.

Usos

Para exterior e interior. Sobre revoque, mampostería, enduido, yeso, hormigón, fibrocemento o ladrillos.

Colores

Se ofrecen 17 colores preparados en fábrica: amarillo, ocre, naranja, coral, bermellón, rosa chicle, violeta, azul francia, turquesa, verde caribe, verde esmeralda, verde manzana, verde cemento, chocolate, rojo teja, negro y blanco. Se pueden obtener más colores usando el Sistema de Colores ANDINA realizando intermezclas

Preparación de la superficie

Limpiar la grasitud y los hongos con agua y detergente primero y después con lavandina diluida (una parte de lavandina concentrada en 5 partes de agua). Enjuagar con agua y dejar secar.

En superficies sin pintar aplicar una mano de Sellador – Fijador ANDINA diluido.

En superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo o espátula y lijar. Emparejar imperfecciones con

Enduido (interior o exterior) ANDINA , lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar una mano de Sellador – Fijador ANDINA diluido. La superficie a pintar debe quedar mate.

Aplicación

Mezclar el producto dentro del envase. Aplicar a pincel, rodillo o soplete dos a tres manos de pintura. Se puede diluir con máximo 5 % de agua. Los elementos de trabajo se lavan con agua y detergente.

Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

En caso de ingestión o cualquier otro problema, consultar inmediatamente al Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (Tel: (011) 4962-6666 / 2247) o al Centro Nacional de Intoxicaciones (Tel: 0-800-333-0160).

Ficha Técnica

Vehículo	● Polímeros especiales en dispersión acuosa
Pigmentos	● Dióxido de titanio y extendedores
Color	● 17 colores preparados de fábrica. Se pueden obtener más colores usando el Sistema de Colores ANDINA realizando intermezclas
Olor	● Bajo olor.
Dilución	● Máximo 5% de agua
Viscosidad Stormer (25°C)	● 90 + - 2 UK
Densidad (25°C)	● 1,39 + - 0,02 g /cm ³
Porcentaje de Sólidos en Peso	● 45 + - 1 %
Grado de Molienda	● 40 - 45 um
Tiempo de Secado	● Al tacto 30 - 40 minutos; duro 1 hora
Repintado	● 4 a 6 horas entre manos
Brillo	● Mate
Poder Cubritivo	● Muy bueno
Manos	● 2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar
Aplicabilidad y Aspecto de la Superficie Pintada	● De fácil aplicación y aspecto parejo
Rendimiento	● 11 a 13 m ² por litro y por mano
Antihongo	● Sí (ensayo de cámara de hongueo)
Ecológico	● Sí; no contiene plomo, mercurio ni cromo.

